



透明多孔質 γ アルミナ

Transparence Porous Alumina

開発品



	Pore size nm	Surface area m^2g^{-1}	Pore volume cm^3g^{-1}
試作 A	3.2	146	0.13
試作 B	3.9	250	0.35
試作 C	5.2	240	0.45
試作 D	5.8	203	0.42

製品お問い合わせ先：大明化学工業(株)

営業本部

tel : 03-3563-2491

fax : 03-3563-2498

E-mail : invitation@taimei-chem.co.jp